

Caribic

Niepowlekany papier barwiony w masie, WFU.

Dane techniczne

Caribic - kolory

Gramatura / Weight (g/m ²)	ISO 536	80	90	120	170	190	250	350
Grubość / Thickness (µm)	ISO 534	100	114	153	206	224	287	420
Spulchnienie / Spec. Volume (cm ³ /g)	ISO 534	1,25	1,25	1,28	1,21	1,18	1,15	1,2
Szorstkość / Roughness Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	200	200	200	200	200	200	200
Wilgotność / abs. Humidity (%)	ISO 287	5.0	5.0	5.5	6.5	7.0	7.0	7.0

Caribic - czarny

Gramatura / Weight (g/m ²)	ISO 536	90	120	170	250	350
Grubość / Thickness (µm)	ISO 534	114	153	206	287	428
Spulchnienie / Spec. Volume (cm ³ /g)	ISO 534	1,27	1,28	1,21	1,15	1,22
Szorstkość / Roughness Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	260	260	260	260	260
Wilgotność / abs. Humidity (%)	ISO 287	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0

Opis

Właściwości: Bezdrzewny, niepowlekany papier offsetowy, barwiony w masie, w 100% wykonany z bezchlorowo bielonej masy celulozowej. Dostępny w dużej gamie kolorów i gramatur.

Charakterystyka: Druk jedno i wielobarwny. Optymalna jakość w druku offsetowym i laserowym (posiada gwarancję Preprint i Laser do gramatury 170gsm), możliwe uszlachetnianie powierzchni powszechnie stosowanymi metodami.

Zastosowanie: Przesyłki reklamowe, wizytówki, opakowania, menu, rejestry, cenniki, direct mailing, tagi bagażowe, książki dla dzieci, karty indeksowe, kartki okolicznościowe, formularze, ulotki, etykiety, zaproszenia, okładki, wyklejki opraw twardych, koperty, papier firmowy, bloki.

Certyfikaty i normy

Norma długowieczności ISO 9706, EN-71_3 / Toys Safety, Heavy Metal Compliant 94/62 EC.